Böschungs-sicherung

HPN 50/50/4,6

Anwendungsgebiet:
TRUMER hochfeste Viereckgeflechte wurden für Anwendungen mit hohen Zugbeanspruchungen entwickelt. Sie können als Stabilisierungsmaßnahme, bei der ein Loslösen von Gesteinsmassen bereits im Vorfeld verhindert wird, oder als kontrollierter Erosionsschutz eingesetzt werden. Dadurch wird Frequenz und Magnitude von Ereignissen reduziert.

Material:
Die verarbeiteten Drähte der Geflechte gewähren einen beständigen Korrosionsschutz. Das Produkt wurde gemäß der EAD 230025-00-106 getestet und wird entsprechend der Europäischen Technischen Bewertung produziert.

Installation:
Die einzelnen Gitterbahnen werden in der potentiellen Gefahrenzone von oben nach unten entrollt. Sie werden überlappt und anschließend mit Systemclips oder einem Nähseil miteinander verbunden. Das Eindrehen einer einzelnen Drahtwendel in horizontaler Richtung ermöglicht einen fließenden Übergang. Mit unterschiedlichen Zahnplatten und Ankern können die Viereckgeflechte am Baugrund fixiert werden.

Vorteile:
Durch eine schnelle und einfache Installation können unter Normalbedingungen die Installationskosten reduziert werden. Die maximale Gebrauchsdauer wird aufgrund des hochwertigen Korrosionsschutzes und der isotropen Kraftaufnahme garantiert.

Europäische technische Bewertung

Zertifizierung EAD	20/0511-V1
Technische Bewertungsstelle	Building Testing and Research Institute (TSUS)

Zertifikat über die Leistungsbeständigkeit

Zertifikatsnummer CoP	1301-CPR-2272
Technische Bewertungsstelle	Building Testing and Research Institute (TSUS)

Zahnplatten



Platten mit zwei Seilführungen/-anschlüssen, z.B. in vertikaler und horizontaler Richtung, sind ebenfalls verfügbar

Trumer Schutzbauten GmbH • Landstrasse 244 • 5424 Bad Vigaun • Austria
Tel.: +43 6219 2023340 • office@trumer.cc • www.trumer.cc

Stahldrahtgeflecht

Typ Drahtgeflecht [1]	Viereckgeflecht
Maschenöffnung a [mm]	50
Maschenwinkel [°]	90
Maschenanzahl längs [m]	13
Maschenanzahl quer [m]	13

[1] gemäß Europäischer Norm EN 10223-6

Drahteigenschaften

Drahtdurchmesser [mm]	4,6
Drahtzugfestigkeit [N/mm²]	620-770
Korrosionsschutz [1]	ZnAl-verzinkt
Masse Beschichtung [g/m²]	280
Beschichtungsklasse	A
Salzsprühnebeltest [h] [2]	2000

[1] gemäß Europäischer Norm EN 10244-2
[2] gemäß Europäischer Norm EN ISO 9227 (ZnAl-verzinkt)

Festigkeitseigenschaften

Prüfart	Messwert
Zugfestigkeit, längs [kN/m] [1]	161,0
Zugfestigkeit, quer [kN/m] [1]	170,9
Mindestzugfestigkeit ETA, längs [kN/m] [2]	150,0
Durchstanzwiderstand, freischwebend [kN] [3]	76,0
Durchstanzwiderstand Kies [kN] [4]	377,0
Durchstanzwiderstand ASTM [kN] [5]	146,3
Abscherwiderstand [kN] [6]	188,5
Scherstanzwiderstand [kN] [7]	28,3

[1] getestete Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung (Mittelwert), B4/200157-01/3
[2] getestete Zugfestigkeit in Längsrichtung (Mindestanforderung), EAD 230025-00-0113
[3] getestet ohne verformbare Schicht (freischwebend, Minimalwert), B4/435/16-16
[4] getestet mit verformbarer Schicht (Sand-Kies-Gemisch) unterhalb des Geflechts, EAD 230025-00-0113
[5] getestet mit ASTM-Tellerplatte gemäß ASTM A975-11 (Minimalwert), B4/435/16-17
[6] Abscherwiderstand am oberen Rand der TRUMER Zahnplatte, EAD 230025-00-0113
[7] hangparallele Zugbeanspruchung getestet mit TRUMER Zahnplatte, EAD 230025-00-0113

Abmessungen Rolle

Rollengröße (L/B) [m] [1]	6,0-15,0	2,0-3,5
Gewicht [kg/m²]	5,6	

[1] Aktuelle Lagerbestände und weitere Rollengrößen auf Anfrage

Abmessungen Rolle



Abmessungen Drahtgeflecht



Verbindung der Gitterbahnen


horiz. Verbindung (original Drahtwendel)



Option 1 - Nähseil

Option 2 - Systemclips

Vorschläge von Verbindungsmöglichkeiten gemäß aktuellen Stand der Technik. Überlappungsweiten, Nähseildurchmesser und Anzahl der Systemclips sind unter Berücksichtigung lokaler Bestimmungen zu wählen..

Wir behalten uns vor, Spezifikationen, technische Informationen sowie produktbezogene Anpassungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung auf Grundlage neuer Prüfergebnisse oder weiterführender Tests zu aktualisieren oder zu ändern. Es gelten ergänzend unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer jeweils gültigen Fassung.